



TATN. Tornillo autotaladrante DIN7504N



Referencia	Diámetro	Longitud	Paso rosca	Punta
	Ø	L		
	mm	mm	mm	
TAT3595N	3,5	9,5	1,27	PH2
TAT3513N	3,5	13	1,27	PH2
TAT3516N	3,5	16	1,27	PH2
TAT3519N	3,5	19	1,27	PH2
TAT3522N	3,5	22	1,27	PH2
TAT3525N	3,5	25	1,27	PH2
TAT3532N	3,5	32	1,27	PH2
TAT3913N	3,9	13	1,34	PH2
TAT3916N	3,9	16	1,34	PH2
TAT3919N	3,9	19	1,34	PH2
TAT3922N	3,9	22	1,34	PH2
TAT3925N	3,9	25	1,34	PH2
TAT3932N	3,9	32	1,34	PH2
TAT4213N	4,2	13	1,41	PH2
TAT4216N	4,2	16	1,41	PH2
TAT4219N	4,2	19	1,41	PH2
TAT4222N	4,2	22	1,41	PH2
TAT4225N	4,2	25	1,41	PH2
TAT4232N	4,2	32	1,41	PH2
TAT4238N	4,2	38	1,41	PH2
TAT4813N	4,8	13	1,59	PH2
TAT4816N	4,8	16	1,59	PH2
TAT4819N	4,8	19	1,59	PH2
TAT4822N	4,8	22	1,59	PH2
TAT4825N	4,8	25	1,59	PH2
TAT4832N	4,8	32	1,59	PH2
TAT4838N	4,8	38	1,59	PH2
TAT4845N	4,8	45	1,59	PH2
TAT4850N	4,8	50	1,59	PH2
TAT4860N	4,8	60	1,59	PH2



TAT5522N	5,5	22	1,81	PH3
TAT5525N	5,5	25	1,81	PH3
TAT5532N	5,5	32	1,81	PH3
TAT5538N	5,5	38	1,81	PH3
TAT5545N	5,5	45	1,81	PH3
TAT5560N	5,5	60	1,81	PH3

> CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	Acero especial para tratamiento térmico SAE J403 1022
Acabado	Zincado
Dureza superficial	450 HV 0,3
Dureza núcleo	270 - 390 HV 0,3
Capacidad de taladro	4 mm

> RESISTENCIA CARACTERÍSTICA

Diámetro tornillo			Ø 3,5	Ø 3,9	Ø 4,2	Ø 4,8	Ø 5,5
Resistencia característica a tracción	NRk	kN	4,9	6	6,8	9,2	12,5
Resistencia característica a cortante	VRk	kN	3	3,6	4,1	5,5	7,5
Resistencia característica a torsión	TRk	Nm	2,8	3,9	4,7	6,9	10,4
Resistencia característica a flexión	MRk	Nm	1,6	2,1	2,5	4	6,2