



SPRZN98. Spray zincado




> USO

Galvanizador en frío profesional con alto contenido en zinc. Se solidifica químicamente produciendo un recubrimiento metálico de larga duración que protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y repintable que resiste a los agentes atmosféricos incluso en condiciones particularmente difíciles y prolongadas.

> FUNCIÓN

Protector, antioxidante, se puede pintar.

> APLICACIÓN



Válvula dispensadora.

Spray de amplio espectro.

Referencia	Descripción	Volumen ml
SPRZN98	Spray zincado 98%	400

> DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Spray de líquido bajo presión	
Resistencia del spray	15 bar	
Color	Aluminio / gris claro	
Olor	Característico del disolvente	
Densidad relativa a 20°C	0,76 ÷ 0,80 g/ml	
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C	
Presión a 20°C	5,5 bar	
Resistencia del zincado a la temperatura (75µm)	aprox. 400°C	
Porcentaje de zinc sobre residuos secos	70%	
Tiempo de secado (20°C Hr-50%)	Fuero del polvo	10 min.
	Seco al tacto	20 min.

> VIDA ÚTIL Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacene el producto sin abrir, a temperatura ambiente y en posición vertical.
- Validez del producto almacenado en su embalaje original y almacenado en lugar seco a temperatura ambiente (mín. + 5°C máx. +40°C).